

# MU-420 CeraFix

Mortar Instan untuk pemasangan keramik (*porous tile*) dengan ukuran maksimum 40 x 40 cm (atau 1600 cm<sup>2</sup>), baik untuk dinding maupun lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, dan aditif yang tercampur secara homogen.



## Technical Data Sheet

Issued on : 2021 October 28

### DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Warna	Abu-abu
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan butiran maksimum 0,6 mm
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan Keleccakan /workability dan daya rekat
Berat Jenis ( basah )	1,5 Kg/l
<b>Pot Life @ 35°C</b>	2 jam
Ukuran Kemasan	25 Kg
Konsumsi Air	5,5 – 6,0 liter /sak 25 Kg
Daya Sebar	± 5 m <sup>2</sup> / sak 25 Kg / ketebalan 3 mm
<b>Adjustability Time</b>	10 menit
Ketebalan Aplikasi	2-10 mm
Kuat Rekat	> 0,5 N/mm <sup>2</sup> @ 28 hari (EN 1348 : 2007)
<b>Open Time</b>	20 menit
<b>Traffic Time</b>	Setelah 24 jam

### Kemasan

Sak Plastik 25 Kg

### Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2)

### Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering

### Substrat Aplikasi

- Permukaan bata ringan dan bata merah.
- Permukaan plester, **screed** dan beton (dengan primer L500 atau diketrik terlebih dulu).

### Area Aplikasi

Lantai  
Dinding

### Keunggulan Produk

- Memiliki daya rekat tinggi dan mudah diaplikasikan
- Mencegah terangkatnya pemasangan keramik
- Open time yang cukup panjang mempermudah proses aplikasi.

### METODE APLIKASI

#### 1. Persiapan area aplikasi (substrat)

- Persiapkan area aplikasi yang bersih, stabil dan memiliki kerataan yang baik. Permukaan produk yang tidak rata akan meningkatkan konsumsi produk.
- Pasang petunjuk-petunjuk kerataan dan kelurusan keramik yang cukup.

#### 2. Proses pengadukan

- Tuangkan 5,5 – 6,0 liter air ke dalam wadah adukan untuk setiap sak 25 Kg MU-420 CERAFIX
- Kemudian tuangkan MU-420 CERAFIX ke dalam wadah adukan.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.

#### 3. Proses aplikasi

- Guratkan perekat keramik menggunakan roskam bergigi, kemudian tempelkan keramik dengan hati-hati.
- Ketebalan perekat yang dianjurkan adalah 2 - 10 mm tergantung dari ukuran keramik dan kerataan substrat.

### SAINT-GOBAIN INDONESIA

Menara Sentraya 21st Floor, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A

Kebayoran Baru 12160 • Jakarta - Indonesia

Office: 021 2788 1928 | Fax: 021 2788 1736

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortartutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified  
ISO 14001:2015 Certified  
ISO 45001:2018 Certified

