



WASTOP FLEXY & EXTRA FLEXY



TOP MORTAR WASTOP FLEXY & XTRA FLEXY adalah Flexible Cementitious Waterproofing 2 komponen yang diformulasikan secara khusus sebagai bahan pelapis anti bocor. TOP MORTAR WASTOP FLEXY & XTRA FLEXY merekat dengan kuat, flexible, dan tahan terhadap cuaca

KEUNGGULAN

- ✓ Kedap air
- ✓ Flexible dan merekat kuat
- ✓ Dapat dipasang keramik di atasnya
- ✓ Mampu menahan beban berat di atasnya
- ✓ Cocok untuk dinding dan lantai lembab

DATA INFORMASI TEKNIS

SPEKIFIKASI TEKNIS	PROYEK (FLEXY)	PROYEK (XTRA FLEXY)
Berat Netto	33 Kg set (8 Liquid + 25 Kg Powder)	35 Kg set (15 Kg Liquid + 20 Kg Powder)
Bentuk	Cairan putih dan powder abu-abu	Cairan putih dan powder abu-abu
Adhesion Strength	> 0.5 N / mm ² (EN 14891 : 2007)	> 0.6 N / mm ² (EN 14891 : 2007)
Tensile Strenght	> 1.5 N / mm ²	> 2 N / mm ²
Water Penetration Test	Tidak terjadi penetrasi	± 250%
Pot Life	45 s/d 60 menit	45 s/d 60 menit
Touching Set	± 3 jam	± 2 jam
Final Set	4 sd 6 jam	4 sd 6 jam
Daya Sebar	± 16 m ² / 33 Kg Set (2 kali aplikasi)	± 17 m ² /Kg set (2 kali aplikasi)


WASTOP FLEXY & XTRA FLEXY

Top
INSTAN

Flexible Cementitious Waterproofing

CARA PENGGUNAAN

1 PERSIAPAN




1. Bersihkan permukaan dari serpihan, kotoran dan minyak
2. Permukaan sebaiknya dilembabkan atau dibasahi dengan air

2 PENCAMPURAN



1. Tuanglah cairan **Wastop** kedalam adukan
2. Sambil diaduk, masukan bubuk **Wastop** sedikit demi sedikit ke dalam adukan
3. Aduklah hingga merata dan berbentuk pasta.

3 APLIKASI



1. Aduk lagi untuk memastikan adukan benar-benar merata/homogeny
2. Aplikasikan **Wastop** menggunakan kuas/trowel pada permukaan dengan arah horizontal
3. Tunggu sampai kering sekitar 2-3 jam
4. Aplikasikan **WASTOP** menggunakan kuas/trowel pada permukaan dengan arah vertikal (bersilangan pada lapisan pertama)
5. Tunggu sampai kering sempurna sekitar 4-6 jam.

BAHAYA KEBAKARAN

TOP MORTAR WASTOP FLEXY & XTRA FLEXY terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar

MASA KADALUARSA

1 Tahun bila disimpan dalam kemasan tertutup dan kondisi ruangan selalu kering.



PERINGATAN

1. **TOP MORTAR WASTOP FLEXY & XTRA FLEXY** mengandung semen yang ketika dicampur dengan air atau bila dalam keadaan lembab akan mengeluarkan senyawa alkali yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit
2. Selama penggunaan, hindari terhirupnya debu dan kontak langsung dengan kulit atau mata
3. Gunakan pakaian pelindung, pelindung mata, sarung mata, sarung tangan dan masker (terutama bila aplikasi didalam area tertutup).
4. Apabila terjadi kontak dengan mata, bersihkan secepatnya dengan air bersih dan periksa ke dokter. Apabila tertelan, minta pertolongan medis segera

1 PENYIMPANAN



Maximum 10 Tumpuk
- Simpan didalam ruangan dan jaga agar selalu dalam keadaan kering

2 PERALATAN



MORTAR BERKUALITAS & KONSISTEN

WWW.TOPMORTAR.COM